FINISH

ALLGEMEINES *GÉNÉRALITÉS*	**Vorgemischter zementärer Einkomponenten-Spachtel in Pulverform** *Enduit de finition mono-composant à base de ciment, pré-mélangé en poudre*
ANWENDUNG *UTILISATION*	**Verspachtelung im Innenbereich von AQUAFIRE® Platten** *Lissage en intérieur des plaques AQUAFIRE®*
BESCHREIBUNG *DESCRIPTION*	**FINISH ist zum Auftragen im Innenbereich mit hohen Feuchtigkeitswerten geeignet. FINISH besitzt hohe Klebe- und Verarbeitungsfähigkeiten, sowie reduzierte Trocknungszeiten und eine hohe Leistung.** *L'ENDUIT DE FINITION est conçu pour des applications intérieures, en présence de valeurs d'humidité relative de l'air importantes. L'ENDUIT DE FINITION possède des caractéristiques d'adhérence élevée et de maniabilité. Il assure un temps de séchage réduit et un rendement élevé.*
VORSICHTSMASSNAHMEN *PRÉCAUTIONS*	Nicht bei Temperaturen unter +5°C oder über +30°C auftragen. Darf nicht auf gefrostete oder nassen Träger, bei Sonne, bei befürchtetem Regen oder bei starkem Wind aufgebracht werden *Ne pas l'appliquer à des températures inférieures à +5 °C ou supérieure à +30 °C. Ne pas l'appliquer sur des supports gelés ou mouillés. Ne pas l'appliquer par fort ensoleillement ou par temps pluvieux ou en présence de vent fort.*



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN ***CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES***		
Beschreibung *Description*	**U.M.**	**Wert** *Valeur*
Füllmenge pro Beutel *Quantité par sac*	(Kg)	25
Teilchengröße *Granulométrie*	(mm)	<0,315
Anmachwasser *Eau de gâchage*	(%)	30-32
Frische Mörtelmassevolume *Masse volumique mortier frais*	(gr/m^3)	1,85
Kapillare Wasseraufnahme *Absorption d'eau par capillarité*	(kg/m^2)	1,90
Wasserdampf-Diffusionswiderstand (*μ*) *Diffusion de la vapeur d'eau (μ)*	(-)	29
Durchschnittliche Druckfestigkeit *Résistance à la compression moyenne*	(MPa)	12,0
Durchschnittliche Biegefestigkeit *Résistance à la flexion moyenne*	(MPa)	5,0
Bezeichnende Leistung *Rendement indicatif*	(kg/m^2 x mm)	1.5

LAGERUNG
STOCKAGE

Das Produkt an einem trockenen Ort bei Temperaturen von mindestens +5°C und maximal +35°C lagern; die Lagerzeit darf nicht länger als 12 Monate sein. Hierbei beachten Sie den auf dem Beutel aufgedruckten Produktionsnummerdatum (Kode mit 9 Ziffern), wobei die ersten zwei Ziffern das Jahr bezeichnen, die folgenden drei Ziffern den Kalendertag und die restlichen vier Ziffern die Uhrzeit (z.B. 151151150: Jahr 2015, Tag 115 Uhrzeit 11:50).

Stockez le produit dans un endroit sec, à des température non inférieures à +5 °C et non supérieures à +35 °C pendant une période n'excédant pas 12 mois à compter de la date du lot de production imprimée sur le côté du sac (code à 9 chiffres), sachant que les deux premiers chiffres indiquent l'année, les trois chiffres suivants le jour progressif et les quatre derniers chiffres l'heure (par exemple, 151151150 : année 2015, jour 115, heure 11:50).