# Technisches Datenblatt

**Prima Trennwandband** (868900)

Prima Trennwandband B1 nach DIN 4102

| **Technische Daten: Prima Trennwandband B1 nach DIN 4102, ohne Abdeckfolie, Dicke 3 mm, Länge 30 m, Breite 30 mm / Art.Nr. 86900** | |
|---|---|
| Material: | Geschlossenzelliger Polyethylenschaum, FCKW - frei |
| Temperaturbeständigkeit: | -40°C bis 80°C |
| Raumgewicht: | 29 kg/m³ DIN EN ISO-845 |
| Zugdehnung bei 23°C: | längs 130%, quer 190%<br>DIN EN ISO-1926 |
| Zugfestigkeit bei 23°C: | längs 790 kPa, quer 370 kPa<br>DIN EN ISO-1926 |
| Brandverhalten: | Schwerentflammbar nach DIN 4102 B1 |
| Druckverformungsrest: | 1/2 h nach Entlastung: 24 %<br>24 h nach Entlastung: 17,6 %<br>DIN EN ISO-1856-C |
| Lagerfähigkeit: | Trocken bei Raumtemperatur: 1 Jahr |
| Wasserdampfdurchlässigkeit: | 9,2E-09 kg/(m²*s)<br>DIN EN ISO-12572 |
| Wasseraufnahme: | 1% nach DIN EN ISO 2896 |
| Fugenschalldämmmaß: | Von RS,W (C; Ctr) = 65 dB<br>DIN EN ISO-10140 |

Diese Angaben beziehen sich nur auf den Schaumstoff, nicht aber auf den Klebstoff. Sämtliche aufgeführten Daten sind Richtwerte, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Genauere Angaben können nur nach gezielten Untersuchungen im Einzelfall gemacht werden.

**Hersteller:**
Polyschaum Packtechnik und Isoliermaterial GmbH,
63505 Langenselbold
Tel: +49 6184 932800, Fax: +49 6184 9328028

**Lieferform:**
12 Kartons á 30 Rollen pro Palette

**Vertrieb:**
EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.primawelt.com