SERVICE-HOTLINE +49 375 2795 123

Kaltkleber

Bitumen-Klebstoff | Kaltkleber | Dachbeläge | Dachdeckungsstoffe



Kurzinfos

- Bitumen-Klebstoff
- Kleben von bahnenförmigen Dachbelägen und anderen Dachdeckungsstoffen
- bei Dachneigungen bis 12,5 %
- streichbar
- kalt zu verarbeiten

Verbrauch

- ca. 0,8 l/m²

Lagerhinweis

- > +5 °C, trocken lagern, Produkt ist nicht frostempfindlich, von Zündquellen fernhalten!
- im original verschlossenen Gebinde 12 Monate lagerfähig

Systemprodukte

Grundierung
- BORNIT® Bitugrund

Reinigung
- BORNIT® MultiClean
- BORNIT® MultiClean Fix
- BORNIT® Bitumenreiniger

Ergänzungs-/ Folgeprodukte
- bahnenförmige Dachbeläge und andere Dachdeckungsstoffe

Inhalt	Artikel-Nr.	EAN-Code	Farbton	ausreichend für:
5 ltr. / Eimer 75 Eimer (375 ltr.) / Europalette	6900002613	4 017228 00368 9	schwarz	ca. 6,25 m²
10 ltr. / Eimer 45 Eimer (450 ltr.) / Europalette	6900002535	4 017228 00369 6	schwarz	ca. 12,5 m²
25 ltr. / Hobbock 18 Hobbock (450 ltr.) / Europalette	6900002612	4 017228 00370 2	schwarz	ca. 18,75 m²



Anwendungsgebiete

BORNIT®-Kaltkleber ist zum Kleben von bahnenförmigen Dachbelägen und anderen Dachdeckungsstoffen bei Dachneigungen bis 12,5 % geeignet. BORNIT®-Kaltkleber haftet auf Beton, Mauerwerk, Putz, Bitumenpappen und anderen üblichen Dachbelägen. Bei Verarbeitung auf Beton, Mauerwerk und Putz vorher Untergrund zur Porenbenetzung mit BORNIT®-Bitugrund vorbehandeln. Bei alten, verwitterten Dachbelägen ist eine Grundierung mit BORNIT®-Bitugrund zwingend erforderlich! Zur Verklebung von Styropor-Produkten und Bitumenschweißbahnen ist BORNIT®-Kaltkleber nicht geeignet! BORNIT®-Kaltkleber darf nicht direkt auf Holzdachschalungen sowie -lattungen oder durchlässigen Untergründen aufgebracht werden! In diesem Falle sind unbedingt geeignete Bitumendachbahnen (z.B. V 13) vorzunageln, um ein Ab- bzw. Durchtropfen des Materials bei hohen Temperaturen zu verhindern.

Produktdaten in Kurzform

Produktart	bituminöse Kaltklebstoff
Basis	Bitumen, Testbenzin
Dichte bei +20 °C	0,93 - 0,95 g/cm³
Lösemittel	Testbenzin
Auftragen mit	Quast, Pinsel, Roller
Farbe(n)	schwarz
Konsistenz	mittelviskos
Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund)	mind. +5 °C und max. +35 °C
Lagerung	> +5 °C, trocken lagern, Produkt ist nicht frostempfindlich, von Zündquellen fernhalten!
Lagerdauer	im original verschlossenen Gebinde 12 Monate lagerfähig
GISCODE	BBP30
VOC-Gehalt	2004/42/EG 1i/Lb: 500 g/ltr. < 260 g/ltr.
GISCODE Link Komp. A	https://www.wingisonline.de/showbetrandoc.aspx?gisbaunr=4/00000018217/000009&docid=2210&lang=de
Gefahrenklasse nach ADR	entzündbare Flüssigkeiten (Flam. Liq. 3)
Gem. BetrSichV	entzündlich
Reinigung	BORNIT®-MultiClean Fix, BORNIT®-MultiClean, BORNIT®-Bitumenreiniger
filmbildende Bestandteile	ca. 70 %
Wärmebeständigkeit	bei +70 °C keine nachteilige Veränderung
Siedebeginn und Siedebereich	> +150 °C
Flammpunkt	36,0 °C
obere/untere Explosionsgrenze	6,4 - 0,67 Vol-%
mögliche Dachneigung	bis 12,5 %

Art und Eigenschaften

BORNIT®-Kaltkleber ist ein streichbarer, mittelviskoser Klebstoff auf Bitumen-Lösemittel-Basis ohne Füllstoffe. BORNIT®-Kaltkleber ist geprüft nach Werkstandard.

Vorteile

- wirtschaftlich und kostensenkend da geringer Geräte-, Material- und Arbeitsaufwand
- verarbeitungsfertig eingestellt
- kalt zu verarbeiten

Untergrund

Der Untergrund muss trocken und von Staub und anderen Verschmutzungen gesäubert sein. Für mineralische Untergründe und bei stark verwitterten Dachbelägen BORNIT®-Bitugrund als Grundierung verwenden.

Verarbeitung

BORNIT®-Kaltkleber ist ohne Anwärmen und Verdünnen gebrauchsfähig. Vor Verarbeitung ist BORNIT®-Kaltkleber aufzurühren! Bei der Verarbeitung sollte das Produkt eine Temperatur von mind. +20 °C haben. Die Verarbeitungstemperatur (Umgebungs- und Untergrundtemperatur) soll nicht unter +5 °C und nicht über +35 °C liegen.

Verbrauch

ca. 0,8 l/m²

Gesundheits-, Arbeits-, Brandschutz

Achtung - Nur in gut durchlüfteten Außenbereichen anwenden. Für Verwendung in geschlossenen Räumen oder schlecht belüfteten Gruben nicht geeignet!
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen, von Zündquellen fernhalten.

Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt sind vor dem Kauf bzw. Gebrauch vorrangig die online zur Verfügung gestellten physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Angaben, die Informationen aus dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt sowie ergänzend die Etiketteninformationen zu lesen und zu befolgen! Die gültigen Vorschriften, Verordnungen und Gesetze sind einzuhalten.

In Zweifelsfällen ist eine Rücksprache mit der BORNIT®-Anwendungstechnik bzw. der BORNIT®-Service-Hotline unter +49 375 2795 123 vorzunehmen.

Hinweise

GISCODE	BBP30
UN-Nummer	UN 1993
Gefahrenpiktogramme	
Signalwort	Achtung
gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung	Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten; Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten
H-Sätze	H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH-Sätze	EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
P-Sätze	P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P301 + P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P331: KEIN Erbrechen herbeiführen. P403 + P233: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
empfohlene, persönliche Schutzausrüstung:	

Erste Hilfe UFI-Code: FEE0-40F0-N00K-1P53

SDB Giftinformationszentrum , 24h: +49-361-730730

ERFURT - Giftnotruf Erfurt, Gemeinsames
Giftinformationszentrum der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, ggiz@ggiz-erfurt.de; www.ggiz-erfurt.de

- Was: möglichst genaue Bezeichnung der Substanz bzw. des Produkts, etc.
- Wie viel: möglichst genaue Mengenangabe
- Wer: Alter, Gewicht, Geschlecht und Zustand der betroffenen Person(en)
- Wann: Zeitpunkt des Geschehens
- Wo: Ort des Geschehens
- Wie: Verschlucken, Einatmen, Hautkontakt etc.
- Warum: versehentlich oder absichtlich

Nationale benannte Stellen - Giftnotrufzentralen - ECHA (europa.eu)
Harmonisierte Meldung an Giftinformationszentren gemäß Anhang VIII der CLP-Verordnung

Entsorgungshinweis

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-ASN: 080409* (Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten) entsorgt werden.

Anmerkung

Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anderes vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen, der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen, behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite www.bornit.de zu informieren.