Technisches Datenblatt

Prima Trennwandband (86903)

Prima Trennwandband B1 nach DIN 4102

Technische Daten: Prima Trennwandband B1 nach DIN 4102, ohne Abdeckfolie, Dicke 3 mm, Länge 30 m, Breite 70 mm / Art.Nr. 86903	
Material:	Geschlossenzelliger Polyethylenschaum, FCKW - frei
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis 80°C
Raumgewicht:	29 kg/m³ DIN EN ISO-845
Zugdehnung bei 23°C:	längs 130%, quer 190% DIN EN ISO-1926
Zugfestigkeit bei 23°C:	längs 790 kPa, quer 370 kPa DIN EN ISO-1926
Brandverhalten:	Schwerentflammbar nach DIN 4102 B1
Druckverformungsrest:	1/2 h nach Entlastung: 24 % 24 h nach Entlastung: 17,6 % DIN EN ISO-1856-C
Lagerfähigkeit:	Trocken bei Raumtemperatur: 1 Jahr
Wasserdampfdurchlässigkeit:	9,2E-09 kg/(m²*s) DIN EN ISO-12572
Wasseraufnahme:	1% nach DIN EN ISO 2896
Fugenschalldämmmaß:	Von RS,W (C; Ctr) = 65 dB DIN EN ISO-10140

Diese Angaben beziehen sich nur auf den Schaumstoff, nicht aber auf den Klebstoff. Sämtliche aufgeführten Daten sind Richtwerte, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Genauere Angaben können nur nach gezielten Untersuchungen im Einzelfall gemacht werden.

Hersteller:
Polyschaum Packtechnik und Isoliermaterial GmbH,
63505 Langenselbold
Tel: +49 6184 932800, Fax: +49 6184 9328028

Lieferform:
12 Kartons á 12 Rollen pro Palette

Vertrieb:
EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.primawelt.com